

سنتز نانوذرات طلا و مطالعه تأثیرات ضد میکروبی آن بر روی هلیکوباکتر پیلوری

حمید عبداللهی^۱، علی جوادی^{۲*}، محمدرضا زندمنفرد^۳

چکیده

زمینه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری ماریچ، گرم منفی و میکروآئروفیلیک است. این باکتری از عوامل اصلی ایجاد زخم معده می‌باشد. امروزه جهت درمان از چند دارو برای از بین بردن این باکتری استفاده می‌شود، که متأسفانه وجود مقاومت دارویی، درمان را دچار مشکل کرده است. استفاده از علم نانو تکنولوژی در پزشکی می‌تواند در آینده راه حل این مشکل باشد. از میان نانومتال‌ها، نانوذرات طلا دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که می‌توان از آن در کاربردهای پزشکی استفاده کرد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر نانوذرات طلا بر روی ایزوله‌های هلیکوباکتر پیلوری حساس و مقاوم به داروهای متداول درمانی انجام شد.

روش بررسی: ابتدا نانوذرات طلا به روش Turkevich سنتز شد، سپس خصوصیات اسپکتروفوتومتری و میکروسکوپ الکترونی آنها مورد آنالیز قرار گرفت. فعالیت ضد هلیکوباکتر پیلوری نانوذرات طلای خالص به روش دیسک دیفیوژن و طبق استانداردهای CLSI انجام شد.

یافته‌ها: اندازه نانوذرات طلا ۱۰-۱۲nm و طول موج ماکزیمم نانوذرات طلا ۵۲۲nm به دست آمد. هیچ هاله عدم رشدی در اطراف دیسک‌های نانوذرات طلا در روش دیسک دیفیوژن در مورد ایزوله‌های حساس و مقاوم مشاهده نشد.

نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد غلظت پایین نانوذرات طلا بر روی ایزوله‌های هلیکوباکتر پیلوری هیچ تأثیری ندارد.

کلید واژه‌ها: نانوذرات؛ عوامل ضد میکروبی؛ هلیکوباکتر پیلوری.

^۱دانشیار میکروبی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

^۲کارشناس ارشد میکروبی‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

^۳کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

* نویسنده مسئول مکاتبات:

علی جوادی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران؛

آدرس پست الکترونیکی:

arm1358@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۲/۲۰

تاریخ پذیرش: ۹۲/۳/۱۸

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:

Abdollahi H, Javadi A, Zand Monfared MR. Synthesis of gold nanoparticles and study of their antimicrobial effects study on *Helicobacter pylori*. Qom Univ Med Sci J 2014;8(2):44-50. [Full Text in Persian]

مقدمه

هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی، ماریچ و میکروآتروفیلیک است. این باکتری در سال ۱۹۸۲ توسط Warren Robin و Marshall Barry کشف شد (۱). باکتری هلیکوباکتر پیلوری کلونیزه شده در مخاط معده؛ با داشتن آنزیم اوره آزه، خود را از شرایط اسیدی معده حفظ می کند. شکل ماریچی و قابلیت تحرک این باکتری نیز باعث نفوذ به لایه های زیرین مخاط می شود (۲،۳). تأمین شرایط رشد برای این باکتری در آزمایشگاه بسیار سخت است و رشد بهینه آن در حضور ۵-۲٪ اکسیژن و ۱۰-۵٪ دی اکسید کربن به همراه رطوبت بالا تأمین می شود. درجه حرارت رشد بین ۳۰-۴۰°C با بهینه ۳۷°C و pH مناسب حدود خنثی می باشد. حدود ۵۰٪ افراد دنیا دچار التهاب معده و زخم معده هستند (۴). این باکتری در حالت مزمن توانایی ایجاد آدنو کارسینوما را نیز دارد (۵،۶). ارتباط این باکتری با زخم معده در مطالعات قبلی بررسی شده است، اکنون نیز ثابت شده عامل اصلی این بیماری باکتری هلیکوباکتر می باشد. همچنین فاکتورهای ویروالانس این باکتری، از جمله Cag A، Vac A و آسیب های مکانیکی در موکوس، در ایجاد بیماری نقش دارند (۷،۸).

جهت درمان بیماری و از بین بردن باکتری، از رژیم های چند دارویی استفاده می شود برای مثال در این بیماری، آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین به همراه مترونیدازول و کلاریترومایسین و یک مهارکننده پمپ پروتونی مانند امپرازول یا پنتاپرازول تجویز می گردد. متأسفانه بروز مقاومت دارویی در این باکتری باعث شده است تا درمان آن دچار مشکل شود، همچنین با توجه به اینکه این باکتری در ایجاد زخم معده و در نهایت سرطان معده نقش دارد، بنابراین، استفاده از روش های جدید در درمان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است (۹،۱۰). استفاده از علم نانو تکنولوژی در پزشکی نیز می تواند در آینده در رفع این مشکل به بشر کمک نماید. از آنجا که نانوذرات، پایه و اساس نانو تکنولوژی می باشد، لذا استفاده از آنها در پزشکی، چشم انداز جدیدی را در مبارزه بر علیه باکتری های پاتوژن باز نموده است (۱۱،۱۲).

جهت این امر، ابتدا باید فعالیت ضد میکروبی نانوذرات را سنجیده، سپس در صورت امکان برای مصارف دارویی از آن استفاده کرد. انواعی از نانوذرات مانند نانوسیلور، نانتیتانیوم و نانوذرات روی دارای فعالیت آنتی باکتریال هستند (۱۲،۱۳). از بین نانوذرات، نانوذرات طلا خصوصیات منحصر به فردی دارد که می توان از آن در کاربردهای مختلف پزشکی استفاده کرد. نانوذرات طلا اندازه ای بین ۱۰-۱۰۰nm دارد و سطح زیاد آن نسبت به حجم باعث واکنش بهتر این ذرات با بیومولکول ها می شود (۱۳). از کاربردهای این ذرات می توان به استفاده از آنها به عنوان بیوسنسورها و برچسب های بیولوژیکی فلورسانس اشاره نمود. همچنین در فرآیند تحویل دارو و ژن، ردیابی پاتوژن ها و افزایش فعالیت آنتی بیوتیک های کوژوگه با آن و در فتوترمال تراپی تومورها کاربرد دارد (۱۴).

سهولت ساخت نانوذرات طلا و سمیت کمتر آن نسبت به نانو مواد دیگر، استفاده از آن را در جنبه های درمانی و تشخیصی پراهمیت نموده است (۱۳). Grace و همکاران (سال ۲۰۰۷) در مطالعه خود، نانوذرات طلا را سنتز نموده و خصوصیات فیزیکی شیمیایی آن را مورد بررسی و سپس تأثیر ضد میکروبی نانوذرات را به روش دیسک دیفیوژن بر روی باکتری های سودوموناس آئرو جینوزا، میکوکوکوس لوتوس، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی مطالعه نمودند. میانگین اندازه نانوذرات طلا در این مطالعه ۱۵-۱۲nm و نیز غلظت ۰/۵mM بود، همچنین عنوان کردند در این غلظت، نانوذرات طلا هیچ تأثیر ضد میکروبی نداشته است (۱۲). Nzari و همکاران (سال ۲۰۱۲) اثر نانوذرات طلا را بر روی سودوموناس آئرو جینوزا مقاوم به انواع آنتی بیوتیک ها بررسی نمودند. در این مطالعه نانوذرات طلا از نظر اندازه، ۱۰۰-۲nm بود. در این بررسی تست ضد میکروبی به روش دیسک دیفیوژن از غلظت های مختلف نانوذرات طلا نیز انجام شد، که هاله عدم رشد در غلظت های ۵۰۰-۳۱/۲۵ μg/disk مشاهده نشد (۱۴). در مطالعه حاضر توسط احیای شیمیایی با استفاده از تری سترات سدیم، ابتدا نانوذرات طلا سنتز شده و پس از بررسی ویژگی های آن نظیر خصوصیات اسپکتروفومتری و خصوصیات میکروسکوپ الکترونی، فعالیت ضد باکتریایی آن به

اسپکتروفتومتر Cary100 استفاده شد. در ادامه، ابتدا دستگاه را با آب به عنوان بلانک صفر کرده، سپس محلول سنتز شده درون کووت ریخته شد و ماکزیمم جذب آن به همراه طیف ترسیم گردید. جهت تعیین شکل و عکسبرداری، از میکروسکوپ الکترونی TEM مدل LEO912-AB تحت پتانسیل ۱۲۰KeV استفاده شد.

در ادامه، مقداری از محلول نانوذرات طلا را روی گرید مسی ریخته، و پس از خشک شدن توسط دستگاه، عکس نانوذرات گرفته شد (۱۲). جهت تعیین سایز و پراکندگی ذرات از نظر اندازه نیز دستگاه ZS (Zeta Sizer Nano) (مدل Zen3600، Malvern، انگلستان) به کار برده شد. پس از سنتز و بررسی صحت وجود نانوذرات طلا، از ۶ باکتری هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیوپسی بیماران طبق استانداردهای CLSI شامل یک ایزوله حساس و یک ایزوله مقاوم به هر دارو (مترونیدازول، کلاریترومایسین، آموکسی سیلین) (جدول شماره ۱)، در محیط کشت مولر هینتون آگار حاوی ۵٪ خون گوسفند، کشت انبوه تهیه شد. در ادامه، دیسک‌های کاغذی آغشته به غلظت‌های مختلف نانوذرات طلا (۱۰۰، ۹۰، ۸۰، ۷۰، ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰) روی کشت باکتری‌ها قرار گرفتند، سپس پلیت‌ها را درون جار بی‌هوای حاوی گاز پک نوع C (مرک، آلمان) جهت تأمین شرایط میکروآنروفلیک گذاشته تا در دمای ۳۷°C به مدت ۵ روز انکوبه شوند. در نهایت، بعد از ۵ روز نتایج ضد میکروبی مورد بررسی قرار گرفت (۱۵).


یافته‌ها

نانوذرات طلا توسط روش احیای شیمیایی توسط تری‌سیترات سدیم (روش Turkevich) سنتز و محلول قرمز یاقوتی به دست آمد. طول موج ماکزیمم جذب نانوذرات طلا توسط اسپکتروفتومتری ۵۲۲nm تعیین گردید (نمودار شماره ۱).

روش دیسک دیفیوژن، علیه ایزوله‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه‌های بیوپسی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.

روش بررسی


برای سنتز نانوذرات طلا از HAuCl_4 (آلفا ایسر، آمریکا) تری‌سیترات سدیم (مرک، آلمان) استفاده شد. همچنین جهت کشت باکتری‌ها از محیط بروسلا آگار (مرک، آلمان) حاوی خون گوسفندی و ساپلیمنت آنتی‌بیوتیکی شامل تری‌متو پریم (مرک، آلمان)، آمفوتریسین (مرک، آلمان)، ونکومایسین (مرک، آلمان) استفاده گردید. جهت ایجاد شرایط میکروآنروفلیک و رشد باکتری‌ها، گاز پک نوع C به کار برده شد. جهت بررسی فعالیت ضد میکروبی نانوذرات طلا نیز از محیط کشت مولر هینتون آگار (مرک) به همراه ۵٪ خون گوسفند استفاده شد. همچنین از باکتری‌های جدا شده از بیوپسی بیماران مبتلا به گاستریت که در مطالعه دکتر عبداللهی و همکاران (سال ۲۰۱۱) از نظر تست‌های بیوشیمیایی و آنتی‌بیوگرام مورد شناسایی قرار گرفته بود، استفاده گردید (۱). برای سنتز نانوذرات طلا به روش احیای شیمیایی (Turkevich Method)، ابتدا ۲/۵ml از محلول استوک HAuCl_4 را داخل ارلن ریخته و سپس ۹۲/۵CC آب ۲ بار تقطیر به آن اضافه شد، سپس هات پلیت را روشن کرده تا محلول به جوش آید، در ادامه، با روشن کردن همزن، قطره قطره به میزان ۲/۵ml تری‌سیترات سدیم اضافه شد و پس از ایجاد رنگ قرمز یاقوتی دستگاه خاموش و محلول مورد نظر، در ظرف تیره در ۴°C نگهداری شد. غلظت نانوذرات طلا در این حالت ۰/۵mM به دست آمد (۱۲). پس از سانتریفوژ در دور ۱۲۰۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه و خشک کردن نمونه، مقادیر متفاوت نانوذرات طلا تهیه و دیسک‌های کاغذی به آنها آغشته و در آزمایش‌های ضد میکروبی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین جهت بررسی طول موج ماکزیمم جذب نانوذرات طلا، از دستگاه



نمودار شماره ۱: طول موج ماکزیم جذب نانوذرات طلا

که حدود ۲۳/۶٪ بوده است و کمترین مقدار نیز مربوط به اندازه ۴۲/۸۲nm می‌باشد که ۱٪ را به خود اختصاص می‌دهد (نمودار شماره ۲).

در شکل میکروسکوپ الکترونی، اشکال کروی نانوذرات طلا به وضوح مشخص می‌باشد و با دستگاه Zeta Sizer Nano اندازه حدود ۱۰nm، بیشترین پراکندگی را نشان می‌دهد



نمودار شماره ۲: فراوانی نانوذرات طلا بر اساس اندازه

قطر هاله >30 و ≤ 30 به ترتیب ایزوله حساس و مقاوم بودند. تأثیر نانوذرات طلا بر روی ایزوله‌ها در روش دیسک دیفیوژن نشان داد نانوذرات طلا در غلظت‌های مورد مطالعه، تأثیر ضد هلیکوباکتریایی بر روی هیچ‌یک از ایزوله‌های حساس و مقاوم به دارو نداشته، همچنین در این غلظت‌ها، اطراف دیسک آغشته به نانوذرات طلا، هاله عدم رشدی مشاهده نشده است.

در این مطالعه تأثیرات ضد هلیکوباکتریایی داروها هر یک به تنهایی انجام شد (جدول)، که طبق استانداردهای CLSI از نظر تست آنتی‌بیوگرام برای مترونیدازول قطر هاله >21 و ≤ 16 به ترتیب ایزوله حساس و مقاوم در نظر گرفته شد. برای آموکسی‌سیلین نیز قطر هاله >18 و ≤ 18 به ترتیب ایزوله حساس و مقاوم تلقی شد و از نظر مقاومت و حساسیت به کلاریترومایسین

جدول: نتایج تست آنتی‌بیوگرام ایزوله‌های هلیکوباکتر پیلوری

*ایزوله حساس	آموکسی‌سیلین	مترونیدازول	کلاریترومایسین
<i>H. pylori</i> (1)	34mm	-	-
<i>H. pylori</i> (2)	-	23mm	-
<i>H. pylori</i> (3)	-	-	32mm
*ایزوله مقاوم	آموکسی‌سیلین	مترونیدازول	کلاریترومایسین
<i>H. pylori</i> (4)	10mm	-	-
<i>H. pylori</i> (5)	-	صفر	-
<i>H. pylori</i> (6)	-	-	16mm

* هر ایزوله برای هر دارو به تنهایی مورد آزمایش آنتی‌بیوگرام قرار گرفته است.

- عدم انجام آزمایش آنتی‌بیوگرام در مورد دارو

بحث

نانوذرات طلا به‌طور معمول دارای سائزی در حدود 10-100nm است. بیشتر روش‌های سنتز نانوذرات طلا بر پایه احیای ترکیب HAuCl_4 توسط عوامل احیاکننده استوار است. در اثر احیای شیمیایی به روش Turkevich توسط تری‌سیترات سدیم؛ آنیون‌های سیترات بر سطح نانوذرات Au^0 قرار می‌گیرند و شارژ منفی را در سطح نانوذرات طلا القا می‌کنند (۱۲). در این مطالعه غلظت نهایی نانوذرات طلا ۰/۵mM به دست آمد و از نظر تأثیر ضد هلیکوباکتریایی به روش دیسک دیفیوژن، هیچ هاله عدم رشدی در اطراف دیسک‌های آغشته با نانوذرات و در اطراف ایزوله‌های حساس و مقاوم به دارو یافت نشد. Grace و همکاران (سال ۲۰۰۷) نیز در تحقیق خود ابتدا نانوذرات طلا را سنتز نموده و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن را بررسی و سپس تأثیر ضد میکروبی نانوذرات و حالت‌های کونژوگه دارو با نانوذرات را مطالعه نمودند. در این مطالعه ماکزیمم طول موج نانوذرات طلا ۵۱۸ و میانگین اندازه ۱۲-۱۵nm گزارش شد، همچنین آنها با تهیه غلظت ۰/۵mM از نانوذرات طلا، عنوان کردند در این غلظت نانوذرات طلا هیچ تأثیر ضد میکروبی بر روی باکتری‌های

سودوموناس آئروچینوزا، میکوکوکوس لوتئوس، استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی ندارد (۱۲). Hernandez و همکاران (سال ۲۰۰۸) در مطالعه خود با عنوان "تأثیر ضدباکتریایی نانوذرات طلا، روی و نقره، از سدیم بورهیدراید به‌عنوان احیاکننده استفاده و نانوذرات طلا را سنتز نمودند. اندازه نانوذرات طلا ۸۵nm بود و جهت تعیین MIC از روش میکروایدیلوشن استفاده کردند. در نتایجی که در مطالعه آنها به دست آمد، MIC و MBC نانوذرات طلا برای استرپتوکوکوس موتانس ۱۹۷μg/ml گزارش شد. آنها عنوان کردند نانوذرات طلا نسبت به نانوذرات‌های دیگر، تأثیر ضد میکروبی ضعیفی بر روی میکروارگانسیم‌ها دارد (۱۳). Nazari و همکاران (سال ۲۰۱۲) نیز اثر نانوذرات طلا را بر روی سودوموناس آئروچینوزا مقاوم به انواع آنتی‌بیوتیک‌ها بررسی نمودند. آنها جهت سنتز نانوذرات طلا، روش Tannin Free Ethanol Extract را به کار بردند و از این ترکیب جهت احیای HAuCl_4 و سنتز نانوذرات طلا استفاده کردند. با بررسی خصوصیات اسپکتروفوتومتری، طول موج ۵۲۷nm به دست آمد و پراکندگی نانوذرات از نظر اندازه ۱۰۰-۲۰۰nm بود.

طلا در غلظت مورد مطالعه بر روی هیچ کدام از ایزوله‌ها مشاهده نشد. در نهایت، می‌توان عنوان نمود نانوذرات طلا نسبت به نانوذرات دیگر، تأثیر کمتری بر روی هلیکوباکتر پیلوری دارد.

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد نانوذرات طلا در غلظت‌های مورد بررسی بر روی هیچ کدام از ایزوله‌های هلیکوباکتر پیلوری حساس و مقاوم به دارو، تأثیری ندارد.

همچنین با انجام تست ضد میکروبی به روش دیسک دیفیوژن از غلظت‌های مختلف نانوذرات طلا؛ هاله عدم رشد در غلظت‌های $500\text{ }\mu\text{g/disk}$ - $31/25$ مشاهده نشد و در غلظت‌های $1000\text{ }\mu\text{g/disk}$ و بالاتر، هاله عدم رشد قابل رؤیت بود. بنابراین براساس نتایج، آنها گزارش کردند نانوذرات طلا هنگامی که آنتی‌بیوتیک با سطح آن واکنش داده و به شکل پایدار کونژوگه می‌شود می‌تواند تأثیر ضد میکروبی آنتی‌بیوتیک‌ها را افزایش داده که خود به تنهایی تأثیر ضد میکروبی ناچیزی دارد (۱۴). در مطالعه حاضر نیز طبق یافته‌های سایر پژوهشگران، تأثیر ضد هلیکوباکتریایی نانوذرات

References:

1. Abdollahi H, Savari M, Zahedi MJ, Darvish Moghadam S, Hayatbakhsh Abasi M. A study of rdxA gene deletion in metronidazole resistant and sensitive *Helicobacter pylori* isolates in Kerman, Iran. *Jundishapur J Microbiol* 2011;4(2):99-104. [Full Text in Persian]
2. Alarcon T, Domingo D, Lopez-brea M. Antibiotic resistance problems with *Helicobacter pylori*. *Int J Antimicrob Agents* 1999;12(1):19-26.
3. Atherton JC. Non-endoscopic tests in the diagnosis of *Helicobacter pylori* infection. *Aliment Pharmacol Ther* 1997 Apr; 11Suppl 1:11-20.
4. Dunn BE, Cohen H, Blaser MJ. *Helicobacter pylori*. *Clin Microbiol Rev* 1997;10(4):720-25.
5. Canton R, Martin de argila C, De rafael L, Baquero F. Antimicrobial resistance in *Helicobacter pylori*. *Rev Med Microbiol* 2001;12;47-61.
6. Cogo LL, Monteiro CL, Miguel MD, Miguel OG, Cunico MM, Ribeiro ML, et al. Anti-*Helicobacter pylori* activity of plant extracts traditionally used for the treatment of gastrointestinal disorders. *Braz J Microbiol* 2010 Apr; 41(2):304-9.
7. Con SA, Takeuchi H, Nishioka M, Morimoto N, Sugiura T, Yasuda N, et al. Clinical relevance of *Helicobacter pylori* babA2 and babA2/B in Costa Rica and Japan. *World J Gastroenterol* 2010 Jan; 16(4):474-8.
8. Fallone CA. Epidemiology of the antibiotic resistance of *Helicobacter pylori* in Canada. *Can J Gastroenterol* 2000 Nov; 14(10):879-82.
9. Gerrits MM, van Vliet AH, Kuipers EJ, Kusters JG. *Helicobacter pylori* and antimicrobial resistance: Molecular mechanisms and clinical implications. *Lancet Infect Dis* 2006 Nov; 6(11):699-709.
10. Grayson ML, Eliopoulos GM, Ferraro MJ, Moellering RC Jr. Effect of varying pH on the susceptibility of *Campylobacter pylori* to antimicrobial agents. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1989 Oct; 8(10):888-9.
11. Chen WY, Lin JY, Chen WJ, Luo L, Wei-Guang Diao E, Chen YC. Functional gold nanoclusters as antimicrobial agents for antibiotic-resistant bacteria. *Nanomedicine (Lond)* 2010 Jul; 5(5):755-64.
12. Grace AN, Pandian K. Antibacterial efficacy of aminoglycosidic antibiotics protected gold nanoparticles: A brief study. *Colloids Surf A* 2007Apr; 297(1-3):63-70.

13. Hernández-Sierra JF, Ruiz F, Pena DC, Martínez-Gutiérrez F, Martínez AE, Guillén Ade J, et al. The antimicrobial sensitivity of Streptococcus mutants to nanoparticles of silver, zinc oxide, and gold. *Nanomedicine* 2008 Sep; 4(3): 237-40.
14. Nazari ZE, Banoee M, Sepahi AA, Rafii F, Shahverdi AR. The combination effects of trivalent gold ions and gold nanoparticles with different antibiotics against resistant *Pseudomonas aeruginosa*. *Gold Bull* 2012Apr; 1-7.
15. Wikler MA. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: Twentieth informational supplement. *Clinical Laboratory Standards Institute* 2010:165-71.