


TiO

milani@umz.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۹/۱۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۰/۱۱/۸)



[۲]، گیت دی‌الکترونیک در ابزار ماسفت^۱ [۳، ۴]، یک ماده فرومغناطیس [۵]، کاتالیست در سنسورهای گازی [۶]، روکش موتور و بدنه وسایل نقلیه [۷] و فاز آناتاز به‌عنوان آند در باتری‌های یونی-لیتیومی [۸]، فوتوکاتالیست [۷]، فیلتر امواج ماورای بنفش [۹]، تولید گاز هیدروژن [۱۰] و سلول‌های خورشیدی [۷] استفاده می‌شوند.

محاسبات نظری و کارهای تجربی نشان داده‌اند، برای مصارف فوتوکاتالیستی و فوتولتائیک داشتن ترکیب دو فازی از TiO_2 (۷۵٪ آناتاز و ۲۵٪ روتایل) نسبت به نمونه‌های تک فاز (آناتاز یا روتایل) بهتر و مناسب‌تر است [۷، ۱۱-۱۴]. تاکنون

در سال‌های اخیر TiO_2 به‌دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مناسبی که در حالت‌های کپه‌ای و یا اندازه‌های میکرو و نانو نشان داده، به‌صورت گسترده در صنایع مختلف به‌کارگیری می‌شود [۱-۱۰]. TiO_2 دارای فازهای مختلفی است که از آن جمله می‌توان به روتایل (ساختار چارگوشی)، آناتاز (ساختار چارگوشی) و بروکیت (ساختار لوزی رخ) اشاره کرد. ساختار بلوری هر یک از این فازها به‌نحوه اتصال بلوک‌های هشت‌وجهی TiO_6 در شبکه بلوری TiO_2 بستگی دارد [۷]، لذا هر یک خواص و کاربردهای متفاوتی نشان می‌دهند. در حال حاضر فاز روتایل به‌عنوان رنگدانه برای رنگ سفید [۱]،

۱. Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor (MOSFET)

ژل‌های خشک به مدت ۵ ساعت در دمای 120°C قرار گرفتند و ماحصل کار کلوخه‌های خشک قهوه‌ای رنگ بود. این کلوخه‌ها به مدت ۱۰ دقیقه با آسیاب دستی برای رسیدن به حالت یکنواخت پودری، آسیاب گردیدند. سرانجام مواد پودری به دست آمده، به مدت ۱ ساعت، در کوره (با نرخ رشد $\frac{5^{\circ}\text{C}}{\text{min}}$) با دماهای مختلف 400°C الی 750°C درجه سانتی‌گراد کلسینه شدند.

۲.۲. خصوصیت‌یابی نمونه‌ها

برای بررسی ساختار نمونه‌های پودری از دستگاه پراش پرتو X (XRD)، ساخت شرکت GBC از کشور استرالیا (مدل MMR) با ولتاژ 30 kV ، استفاده شد. ریخت شناسی و بررسی یکنواختی توزیع نانوذرات با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، ساخت شرکت فیلیپس، مدل CM-120 با ولتاژ 100 kV و دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، ساخت شرکت فیلیپس، مدل XL30 با ولتاژ 16 kV انجام شد.

روش‌های مختلفی مانند سل-ژل، هیدروترمال، سولوترمال و امواج ماورای صوت برای سنتز نانوذرات دو فازی TiO_2 انجام پذیرفته است [۱۵-۱۷، ۱۹]. اما با مطالعه این روش‌ها در می‌یابیم که ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین روش تولید نانوپودرهای دو فازی TiO_2 استفاده از روش سنتز سل-ژل و تکلیس کردن محصولاتی که به صورت معمول و در دماهای پایین به شکل فاز آاناتاز متبلور می‌شوند، است. همچنین تولید بهتر و بیشتر نانوپودرهای دو فازی TiO_2 با صرف انرژی تهیه کمتر، از نظر صرفه‌جویی انرژی مورد توجه است. تاکنون در تولید نانوپودرهای دو فازی TiO_2 گزارشی (تا آنجا که ما می‌دانیم) در زمینه اثر امواج ماورای صوت بر انرژی فعال‌سازی در روش سل-ژل وجود ندارد. بنابراین در کار حاضر نانوپودرهای TiO_2 به روش سل-ژل با و بدون به‌کارگیری امواج ماورای صوت سنتز شدند و تأثیر امواج ماورای صوت بر میزان استحاله فاز نانوذرات TiO_2 مطالعه گردید. در نهایت تأثیر این امواج بر کاهش دمای شروع و انرژی فعال‌سازی استحاله فاز نانوذرات TiO_2 بررسی شد.

نمونه پودرهای سنتز و تکلیس شده در دماهای مختلف در معرض پراش پرتو X با طول موج 1.5406 \AA قرار گرفت و الگوی پراش آنها در شکل ۱ رسم شده است. طبق شکل ۱ تا دمای تکلیس 500°C فقط قله‌های پراش فاز آاناتاز (۱۰۱) وجود دارد. بالاتر از دمای 500°C رشد قله‌های پراش فاز روتایل (۱۱۰) آغاز گردید و با افزایش دما بیشتر شد. این روند رشد در نمونه‌هایی که با استفاده از امواج ماورای صوت تهیه شده‌اند، بیشتر بوده است.

مزیت استفاده از امواج ماورای صوت به خاصیت حفره‌زایی این امواج مربوط می‌گردد. آزمایش‌ها نشان داده‌اند وقتی یک سیال در معرض امواج ماورای صوت با شدت بالا قرار گیرد، تعداد زیادی حباب ریز در آن پدید می‌آید. با رشد این حباب‌ها تا اندازه بحرانی آنها فرو می‌پاشند و به‌طور موضعی مناطقی با فشار و دمای بالا پدید می‌آیند. دمای این مناطق که پایداریشان

برای سنتز نانوذرات TiO_2 فقط پیش ماده TiCl_4 (Merck-/۹۹) و حلال اتانول (Merck-/۹۹) استفاده شدند. برای انجام این کار ۴ میلی‌لیتر TiCl_4 به صورت قطره‌ای و در محیط گاز آرگون به ۴۰ میلی‌لیتر اتانول 22°C تحت چرخش اضافه شد. پس از اتمام عملیات اختلاط، pH محلول (زرد رنگ) $1/5$ الی $1/5$ بود. محلول به دست آمده در رطوبت ۸۸٪ و دمای 22°C به مدت ۱۲۰ ساعت ژلاتینه (هم زده) شد و در نهایت ژل مرطوبی با رنگ زرد شفاف به دست آمد. محلول ژله‌ای به دست آمده به دو بخش تقسیم شد و هر یک به مدت ۵ ساعت ماندگاری^۱ یافت. سپس قسمت اول محصول به مدت ۳۰ دقیقه در معرض امواج ماورای صوت با شدت 40 kHz (مدل Ultra ساخت کشور کره) قرار گرفت. محصولات دو فرآیند به مدت ۵ الی ۷ ساعت در دمای 80°C به ژل خشک تبدیل شدند. در ادامه این

۱. Aging

فشار بالا در مرز حباب- سیال، علاوه بر تکمیل کردن فرآیندهای آبکافت و بسپارش، موجب جدایی مناسب‌تر در رشته‌های طولانی و مولکول‌های پلیمری به هم چسبیده می‌شود و نتیجه کار، تولید بیشتر مولکول‌های Ti(OH)₄ است. هرچه این مولکول‌ها در محلول نهایی بیشتر باشند، بلورک‌های TiO₂ بهتر و بیشتر تولید می‌شوند. محاسبه درصد وزنی فاز روتایل (۱۱۰) در نمونه پودرها با استفاده از رابطه زیر انجام شد [۲۱]:

$$X_R = \frac{1}{1 + 0.886 \frac{I_A}{I_R}} \times 100, \quad (2)$$


در این رابطه X_R درصد وزنی بلورک‌های فاز روتایل، I_A و I_R به ترتیب شدت قله‌های فاز آاناتاز (۱۰۱) و روتایل (۱۱۰) می‌باشند. نتایج محاسبات در جدول ۱ نشان داده شده است. با توجه به جدول ۱، نمونه‌های تولید شده با استفاده از امواج ماورای صوت نسبت به نمونه‌هایی که در عدم حضور آن درست شده‌اند، دارای استحاله فازی آاناتاز به روتایل بیشتری هستند.

شکل ۲ تصویر TEM برای نمونه پودر تهیه شده در حضور امواج ماورای صوت و در زمان ژلاتینه ۱۲۰ ساعت و دمای کلسینه ۵۰۰ °C را نشان می‌دهد. در این تصویر نانوذرات شکل مناسب و تقریباً کروی دارند و دارای یکنواختی و توزیع نسبتاً مناسبی می‌باشند. قطر متوسط نانوذرات 20 ± 5 نانومتر است. شکل ۳ تصویر SEM را برای نمونه پودر تهیه شده در حضور امواج ماورای صوت و در زمان ژلاتینه ۱۲۰ ساعت و دمای کلسینه ۵۰۰ °C را نشان می‌دهد. در این تصویر یکنواختی توزیع و جدایی ذرات در سطح نمونه و با ابعاد نانومتری مشهود است و نانو ذرات ریخت مناسب کروی از خود نشان می‌دهند.

همچنین به منظور محاسبه قطر بلورک‌ها می‌توان از رابطه ذبی - شرر استفاده کرد که این رابطه عبارتست از [۱۹]:

$$D_{hkl} = \frac{0.9 \lambda}{\beta_{hkl} \cos \theta_{hkl}}, \quad (3)$$


در این رابطه D_{hkl} قطر بلورک، λ طول موج پرتو X ، β_{hkl} نیم پهنای قله برای دسته صفحات hkl و θ_{hkl} زاویه براگ است.



شکل ۱. الگوهای پراش XRD. نمودارهای سمت راست و چپ به ترتیب برای نمونه‌های تولید شده تحت امواج ماورای صوت و عدم حضور امواج ماورای صوت هستند.

در حد نانو ثانیه است و فشار بسیار بالایی دارند، به حدود ۵۰۰۰ درجه کلوین می‌رسد [۱۸، ۱۹]. پس در ترکیب TiCl₄ اتانول و سپری شدن مراحل سنتز سل-ژل (هم خوردن، آبکافت^۱، بسپارش^۲، رشد ذرات و توده‌ای شدن آنها) با همراهی حجم کمی از آب، آهنگ آبکافت پایین و افزایش الکوکسید تیتانیوم، مولکول‌های Ti(OH)₄ تشکیل می‌شوند.

چنانچه محلول در فرآیند عملیات حرارتی قرار گیرد، بلورک‌های TiO₂ طبق معادله ۱ تولید می‌شوند [۱۹ و ۲۰].




لذا استفاده از امواج ماورای صوت و ایجاد سرعت‌های بسیار بالای گرمایش - سرمایش (در حدود $10^{11} - 10^{10} \frac{K}{sec}$) به همراه

۱. Hydrolysis


۲. Polymerization

جدول ۱. اندازه بلورکها و درصد فاز روتایل در نمونه‌های تولید شده با (بدون) امواج ماورای صوت.

نانو پودر تولید شده در غیاب امواج ماورای صوت			نانو پودر تولید شده با استفاده از امواج ماورای صوت			دمای تکلیس (°C)
اندازه بلورک‌های روتایل (نانومتر)	اندازه بلورک‌های فاز آاناتاز (نانومتر)	X _R (%)	اندازه بلورک‌های روتایل (نانومتر)	اندازه بلورک‌های فاز آاناتاز (نانومتر)	X _R (%)	
---	۱۸/۱	---	---	۱۴/۸	---	۴۰۰
---	۳۰/۱	---	---	۲۴/۳	---	۵۰۰
۲۷/۲	۱۸/۵	۲	۱۸/۱	۱۶/۶	۷/۳	۵۵۰
۳۵/۵	۳۷/۸	۱۱/۳	۳۴/۱	۳۲/۵	۱۸/۱	۶۰۰
۵۴/۵	۴۷/۹	۱۵	۴۹/۵	۴۲/۸	۲۵/۲	۷۵۰



شکل ۳. تصویر SEM برای نانوپودرهای تکلیس شده در دمای ۵۰۰°C که در حضور امواج ماورای صوت تهیه شده است.



شکل ۲. تصویر TEM برای نانوپودرهای تکلیس شده در دمای ۵۰۰°C که در حضور امواج ماورای صوت تهیه شده است.

آاناتاز به روتایل از روابط ۴ و ۵ استفاده شد [۲۳-۲۵]:

$$X = 1 - e^{-Kt} \quad (4)$$

$$\ln(K) = \frac{-E_a}{RT} + \ln(K_0) \quad (5)$$

در این روابط X کسر استحاله فازی روتایل، t زمان، K ثابت سینماتیکی^۲، E_a انرژی فعال سازی فاز آاناتاز به روتایل، K_0 ثابت خصوصیات ماده^۳، R ثابت عمومی گازها ($\frac{J}{mol.K}$) و T دما بر حسب درجه کلون است. نمودار $\ln(K)$ بر حسب $\frac{1000}{T}$ برای دو نمونه پودری در شکل ۵ رسم گردیده و خط برازش آنها نیز ترسیم شده است. شیب این خطوط مقدار انرژی فعال سازی در تبدیل فاز آاناتاز به روتایل را می‌دهد.

مطابقت مناسبی میان اندازه بلورک‌های به دست آمده از معادله ۳ و شکل ۲ وجود دارد.

با استفاده از اعداد جدول ۱، نمودار اندازه بلورک‌ها بر حسب دمای کلینه برای دو نمونه‌ای که با (بدون) امواج ماورای صوت تولید شده‌اند در شکل ۴ ترسیم شده است. با توجه به شکل ۴ و جدول ۱ قابل درک است که استفاده از امواج ماورای صوت علاوه بر کاهش اندازه بلورک‌ها، موجب ایجاد بیشتر بلورک‌های فاز روتایل در نمونه پودری می‌شود.


۲.۳. بررسی انرژی فعال سازی

برای به دست آوردن مقدار انرژی فعال سازی^۱ در استحاله فازی

۲. Kinetic constant

۳. Material properties constant


۱. Activation energy



شکل ۵. رسم نمودارهای $\ln(K)$ بر حسب $\frac{1000}{T}$. نقاط دایره (مربع) مربوط به نانو پودرهای تهیه شده با (بدون) استفاده از امواج ماورای صوت می باشد.

بهبود می دهد. لذا روند پدیدار شدن و رشد فاز روتایل به اندازه بلورک های فاز آناتاز اولیه و شرایط رشد فاز روتایل و میزان اختلاف در انرژی فعال سازی فاز آناتاز و روتایل بستگی دارد. درعین حال با توجه به نمودارهای شکل ۴ و اعداد جدول ۱ دو نکته دیگر قابل بیان است: ۱- در نمونه های سنتز شده با (بدون) امواج ماورای صوت و در دمای تکلیس 600°C ، به طور نسبی (نسبت به سایر دماهای تکلیس) نانو بلورک های هر دو فاز دارای اندازه های تقریباً برابر می باشند. ۲- اندازه بلورک نمونه ها در دمای 550°C از روند رشدی که از دمای 400°C شروع شده و تا دمای 600°C و بعد از آن ادامه دارد تبعیت نمی نماید و اندازه کوچک تری دارد. احتمالاً دلیل این پدیده، تغییر ساختار سطح بلورک ها و شروع استحاله فازی در این دما است.

سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با روشی کم هزینه و ترکیب کردن تنها دو ماده TiCl_4 و اتانول در روش سل-ژل انجام گرفت. بهترین نمونه از نانو پودر ترکیبی با دو فاز آناتاز (۷۵٪) و روتایل (۲۵٪) در دمای تکلیس 750°C و با استفاده از امواج ماورای صوت به دست آمد. نتایج ما نشان داد که استفاده از امواج ماورای صوت در روش سل-ژل، علاوه بر کاهش دمای شروع استحاله، موجب کاهش (حدوداً ۳۰ درصد) انرژی فعال



شکل ۴. نمودار اندازه بلورک ها بر حسب دمای کلسینه. نمودار الف (ب) برای نانو پودرهای تهیه شده با (بدون) استفاده از امواج ماورای صوت است.

مقدار انرژی فعال سازی برای نمونه های سنتز شده با کمک امواج ماورای صوت $41/5 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ و برای نمونه سنتز شده بدون این امواج $60 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ به دست آمده است. این نتیجه مطابقت دارد با گزارش Li و همکارانش [۲۲] که اعلام نموده اند استحاله فازی از آناتاز به روتایل یک پدیده سطحی است و بزرگ شدن انرژی و تنش سطحی بلورک ها موجب این تغییر در ماده می شود و نیز استحاله فازی آناتاز به روتایل در نمونه های با بلورک های آناتاز اولیه کوچکتر در دمای پایین تر شروع می شود.

لذا استفاده از امواج ماورای صوت در روش سل-ژل و در مرحله پس از ماندگاری، موجب تولید بلورک های فاز روتایل در دمای پایین تر شده و نیز نرخ تشکیل آنها را افزایش می دهد. علاوه بر این، استفاده از این امواج نه تنها موجب ریزتر شدن اندازه بلورک های تک فاز آناتاز و دو فاز آناتاز-روتایل می شود بلکه به کاهش انرژی فعال سازی استحاله کمک می نماید و آنرا

سازی در استحاله فاز آاناتاز به روتایل می‌گردد. همچنین استفاده از امواج ماورای صوت موجب کاهش اندازه بلورک‌های آاناتاز و روتایل در نمونه‌های سنتز شده می‌شود.

- 26 (2000) 207.
14. N A Deskins, S Kerisit, K M Rosso and M Dupuis, *J. Phys. Chem., C* **111** (2007) 9290.
 15. G Li et al., *J. Catal.* **253** (2008) 105.
 16. M Kanna and S Wongnawa, *Mater. Chem. Phys.* **110** (2008) 166.
 17. H Choi, Y J Kim, R S Varma and D D Dionysiou, *Chem. Mater.* **18** (2006) 5377.
 18. E Ohayon and A Gedanken, *Ultrason. Sonochem.* **17** (2010) 173.
 19. C Xiaobo and S S Mao, *Chem. Rev.* **107** (2007) 2891.
 20. Y Zhu, L Zhang, C Gao and L Cao, *J. Math. Sci.* **35** (2000) 4049.
 21. Y Hu, H L Tsai and C L Huang, *Mater. Sci. Eng., A* **344** (2003) 209.
 22. W Li et al., *J. Appl. Phys.* **96** (2004) 6663.
 23. J Yang, B J McCoy and G Madras, *J. Chem. Phys.* **122** (2005) 18550.
 24. M R Mohammadi, D J Fray and A Mohammadi, *Microporous Mesoporous Mater.* **112** (2008) 392.
 25. H F Carroll, *J. Chem. Educ.*, **75**, 9 (1998) 1186.
 1. G Pfaff and P Reynders, *Chem. Rev.* **99** (1999) 1963.
 2. Qi Bin et al., *J. Colloid Interface Sci.* **345** (2010) 181.
 3. W D Brown and W W Granneman, *Solid State Electron.* **21** (1978) 837.
 4. C Li et al., *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B* **169** (2000) 21.
 5. Y Matsumoto et al., *Science* **291** (2001) 854.
 6. N Kumazawa, M R Islam and M Takeuchi, *J. Electrochem. Chem.* **472** (1999) 137.
 7. O Carp, C L Huisman and A Reller, *Prog. Solid State Chem.* **32** (2004) 33.
 8. L Kavan, D Fattakhova and P Krtil, *J. Electrochem. Soc.* **146** (1999) 1375.
 9. N Bonini et al., *Sens. Actuators, B* **68** (2000) 274.
 10. F Boccuzzi et al., *Catal. Today* **75** (2002) 169.
 11. L Chen et al., *J. Mol. Catal., A: Chem.* **255** (2006) 260.
 12. F A Deorsola and D Vallauri, *J. Matter. Sci.* **43** (2008) 3247.
 13. Q Zhang, L Gao and J Guo, *Appl. Catal., B: Environ.*