

تخرب فوتوكاتالیستی یک نمونه رنگ آزو به کمک نانوکامپوزیت‌های بر پایه TiO_2 اصلاح شده با فلزهای Ni و Pd

عباس بشارتی سیدانی*

تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد رضا غلامی

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده شیمی

چکیده: نانوذره‌های TiO_2 به روش سل - ژل سنتر شد. اصلاح نانوذره‌های تهیه شده با فلزهای واسطه Pt و Ni انجام شد. فوتوكاتالیست‌های تهیه شده با روش‌های XRD , SEM , BET , $FT-IR$ و DRS شناسایی شدند. سیستیک و بازدهی تخریب فوتوكاتالیستی یک نمونه رنگ آزو AB92 مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر پارامترهای مانند غلطت کاتالیست، اسیدی بودن محیط، غلطت رنگ، دمای کلسینیاسیون و همچنین نوع فلز دوپه شده بر روی میزان بازدهی فرایند تخریب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌های تجربی نشان داد که سرعت تخریب فوتوكاتالیستی به شدت تحت تأثیر pH بوده و همچنین مشخص شد، بهترین دمای کلسینیاسیون ۵۰۰ درجه می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: نانوذره‌ها، TiO_2 , سل - ژل، رنگ آزو، تخریب فوتوكاتالیستی.

KEY WORDS: Nanoparticles, TiO_2 , Sol-gel, Azo dye, Photocatalytic degradation.

مقدمه

آن‌ها در معرض نور خورشید باعث تخریب آن‌ها و تولید آلاینده‌های خطناک از جمله رادیکال‌های سلطان‌زا می‌شود. رنگ‌های اسیدی به طور عموم در حمام‌های رنگی دارای اسید وارد ساختار الیاف پارچه لباس می‌شوند. بیشتر رنگ‌های اسیدی دارای یک یا دو گروه سولفونات (SO_3Na) بوده که باعث انحلال آن در آب و تشکیل پیوند آن با الیاف دارای سایت‌های کاتیونی می‌شود. به کارگیری این دسته بهویژه ساختارهای مونوآزو و آنتراکینون^(۱)، گستره وسیعی از رنگ‌های روشن را در پارچه‌ها و تجهیزها ایجاد می‌کنند [۳، ۱]. اسید آبی (AB92) یکی از رنگ‌های آزوی اسیدی مورد استفاده در صنایع رنگرزی و نساجی بوده که دارای فرمول شیمیایی $C_{26}H_{16}O_{10}S_3N_3Na_3$ می‌باشد.

آلاینده‌های رنگی ناشی از صنایع گوناگون یکی از منابع مهم آلودگی‌های سامانه زیستی^(۱) می‌باشند. حضور آن‌ها در پساب‌ها و مقاومت چشمگیر آن‌ها در برابر تخریب، حیات سامانه زیستی را به خطر می‌اندازد. رنگ، ماهیت آب را تحت تأثیر قرار داده و از نفوذ آب به فضای داخلی جریان‌های آبی می‌کاهد و همچنین میزان فعالیت فتوسنتزی را کاهش می‌دهد. پارهای از رنگ‌ها جهش‌زا و سلطان‌زا می‌باشند. حذف رنگ از پساب‌های مربوط به پساب‌های صنعتی به عنتی مشکل‌های عمده‌ای که برای سامانه زیستی به وجود می‌آورد از بیشترین مسائل پیش رو در این زمینه می‌باشد [۶-۱]. صنایع رنگرزی دارای بسیاری از ترکیب‌های آلی رنگی می‌باشند که حضور همیشگی

* عهده دار مکاتبات

+E-mail: abbasbesharati@yahoo.com

(۱) Ecosystem

(۲) Anthraquinone

با نیمهرساناهای با انرژی نوار کم و دوپه کردن یون‌های فلزهای واسطه، جذب نور را به بازه‌ی مرئی گسترش می‌دهد [۳۲-۳۷]. در این پژوهش فتوکاتالیست‌های بر پایه TiO_2 با روش سل-ژل تهیه شد و پس از اصلاح با فلزهای پالادیم، پلاتین و نیکل فعالیت فتوکاتالیستی آن‌ها در تخریب رنگ AB92 که یک رنگ آزو است مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌های مربوط به بررسی تأثیر پارامترهایی همچون غلظت کاتالیست، غلظت رنگ، pH و دمای کلسانیسیون بر روی بازدهی فرایند ارایه شد.

بخش تجربی تهیه فتوکاتالیست

برای تهیه نانوذرهای TiO_2 ، ابتدا ۵ گرم تترا ایزوبروپیل ارتوتیتانات به مخلوط دارای ۱۰/۷۲ گرم اتانول و ۵/۳۶ گرم اتانول آمین افزوده شده و به مدت ۲ ساعت هم زده شد. در مرحله بعدی مخلوط دارای ۱۰/۷۲ گرم اتانول و ۰/۳۲ گرم آب به تدریج به آن افزوده شد. سوسپانسیون مورد نظر به مدت ۲ ساعت دیگر هم زده شد تا اینکه ژل تشکیل شد. ژل به دست آمده به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا حلال تبخیر شود. سپس فراورده در ۱۰۵ درجه سلسیوس خشک و به مدت ۳ ساعت در دماهای ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ درجه سلسیوس کلسانیه شد.

اصلاح نانوذرهای فلزهای واسطه

فلزهای واسطه Ni، Pt و Pd با درصدهای ۱، ۰/۵ و ۱/۵ به عنوان ناخالصی در ساختار TiO_2 با روش زیر دوپه شد. در مورد Ni/TiO_2 مخلوط دارای ۰/۰۷۷ گرم نیترات نیکل در ۱۰/۷۲ گرم اتانول و ۰/۰۳۲ گرم آب به تدریج به نانوذرهای TiO_2 تهیه شده در مرحله پیش افزوده شد و سوسپانسیون به دست آمده به مدت ۲ ساعت هم زده شد. رسوب به دست آمده بعد از شستشو در دمای ۱۰۵ درجه سلسیوس خشک و سپس کلسانیه شد. روش‌های همانندی در مورد Pt/TiO_2 و Pd/TiO_2 به کار گرفته شد با این تفاوت که منبع Pt نمک $H_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$ و منبع Pd نمک پالادیم نیترات بود.

شناختی فتوکاتالیست‌ها

فازهای بلوری مشخصه TiO_2 ، مساحت سطح ترکیب‌ها، ویژگی‌های انرژی نوار و مورفولوژی سطح نمونه‌ها به ترتیب


تاکنون روش‌های گوناگونی برای حذف گونه‌های آلی موجود در پساب‌های صنایع رنگرزی و نساجی به کار گرفته شده است که از آن جمله می‌توان لخته سازی، جذب سطحی و اکسایش پیشرفت‌های رنگی را به کمک افزایش اکسنده‌های قوی، اکسید کرده صنایع حذف می‌کند [۹-۷]. اکسایش گونه‌های هدف، به طور معمول با واکنش مستقیم با اکسنده‌ها، فوتولیز فرابینفس (UV) و یا عمل هم‌زمان تابش فرابینفس در ترکیب با ازون و یا هیدروژن پراکسید (AOPs) انجام می‌شود [۱۰، ۱۱]. فرایندهای اکسایش پیشرفت‌های (AOPs) بر پایه تولید گونه‌های ابر فعال از قبیل OH^- و O^{\bullet} که به هنگام جذب تابش توسط یک کاتالیست نیمه‌رسانا در محیط دارای آب و اکسیژن ایجاد می‌شوند، استوار می‌باشند [۱۶-۱۲]. فتوکاتالیستی ناهمگن یکی از رویکردهای قابل اعتماد در این زمینه می‌باشد. بر اساس این روش برانگیزش نوری یک فتوکاتالیست نیمه‌رسانا به کمک جذب تابشی با انرژی معادل یا بزرگ‌تر از انرژی نوار نیمه‌رسانا انجام می‌شود [۲۲-۱۵]. استفاده از فرایندهای فتوکاتالیستی با توجه به ویژگی‌های یگانه آنها مانند تجزیه کامل آلاینده به مواد معدنی مانند آب و کربن دی اکسید، سادگی اجرا و نیاز نداشتن به تجهیزهای پیچیده و قابلیت بالا در حذف انواع آلاینده در مدت زمان کوتاه، مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است [۲۳].

از بین موادی که به طور عمده به عنوان کاتالیست استفاده می‌شوند، ZnO و TiO_2 بیشتر از بقیه کاربرد دارند که این امر به دلیل ویژگی‌های فیزیکی مانند انرژی و طول موج باند گپ، آسان بودن اجرا و اقتصادی بودن آن هاست [۲۴].

کاربرد عمده TiO_2 به عنوان فتوکاتالیست را می‌توان به دلیل‌هایی مانند قیمت کم، پایداری شیمیایی، پیشگی‌های الکترونی و نوری و همچنین غیر سمتی بودن آن نسبت داد [۲۵، ۳، ۲]. فعالیت فتوکاتالیستی TiO_2 به فاز بلوری، اندازه ذره و مورفولوژی آن بستگی دارد. انرژی نوار فازهای آناتاز و روتیل TiO_2 به ترتیب ۳/۲۳ و ۳/۰۲ الکترون‌ولت می‌باشد. به طور معمول آناتاز فعالیت فتوکاتالیستی بهتری نشان می‌دهد. با این حال عیوب‌های عمده مربوط به این فاز عبارت هستند از: مساحت سطح ویژه کم، پایداری گرمایی اندک، قدرت مکانیکی ضعیف، تبدیل فاز به روتیل در دماهای بالا و مقاومت سایشی کم [۲۶، ۳]. کاربرد TiO_2 به ناحیه محدودی از پرتو خورشیدی محدود می‌شود. جفت کردن TiO_2

جدول ۱- اندازه ذره های TiO_2 در دماهای گوناگون کلسیناسیون.

دما (°C)	اندازه ذره (nm)
۴۰۰	۲۱۰۴
۴۵۰	۳۱۹۸
۵۰۰	۶۶۲۰
۷۰۰	۱۲۲۸۰

شکل ۱- الگوهای XRD نمونه های TiO_2 خالص کلسینه شده در دماهای گوناگون.

گوناگون پلاتین، پالادیم و نیکل بر روی بازدهی فعالیت مورد بررسی قرار گرفت و همچنان که نتیجه ها در شکل ۲ نشان می دهند بهترین بازدهی ها مربوط به Ni/TiO_2 ۱٪ ناخالصی، Pd/TiO_2 ۰.۵٪ ناخالصی و Pt/TiO_2 ۱/۵٪ ناخالصی می باشد.

الگوهای XRD ترکیب های اصلاح شده دارای Ni و Pd در شکل ۳ نشان داده شده است. مقایسه طیف های این ترکیب ها با طیف TiO_2 خالص نشان از حضور پیک مربوط به Pt دارد و این در حالی است که پیک های مربوط به Pd و Ni دیده نشدند. بنابراین می توان نتیجه گرفت یون های پالادیم و نیکل تنها بر روی سایت های سطحی پایه قرار گرفته اند و نفوذ ناچیزی در داخل شبکه داشته اند. اندازه ذره ها بر اساس الگوهای XRD محاسبه و نتیجه ها در جدول ۲ آورده شده است.

شکل ۴ نیز تصویرهای SEM مربوط به فوتوکاتالیست های اصلاح شده با فلزهای گوناگون که در دمای ۵۰۰ درجه کلسینه شده

با روش های پراش اشعه ایکس (۱) (XRD) مدل D_4 با تابش Cu (DRS)، BET، $\text{K}\alpha \lambda=1.5406 \text{ \AA}^{\circ}$ (۲) مدل ۴۰ CINTRA و میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) (۳) مدل SEM-EDX XL30 شناسایی شدن. همچنین روش تجزیه کیفی برای شناسایی پیوندهای ساختاری موجود در ترکیبها به کمک دستگاه ABB BOMER MB مدل FT-IR انجام گرفت.

آزمون فوتوکاتالیستی

کلیه آزمایش ها در راکتوری از جنس پیرکس با دمای ثابت، مجهز به یک لامپ اسرام ۱۲۵ وات با منبع فشار جیوه بالا انجام شد. محلول رنگ با غلظت مشخص و مقدار معینی از فوتوکاتالیست ها در راکتور ریخته می شد. محلول به مدت ۱۵ دقیقه در تاریکی هم زده می شد تا محیط همگن شده سپس لامپ روشن می شد. غلظت باقیمانده رنگ نمونه های برداشته شده در زمان های مختلف با دستگاه طیفسنج UV-Vis در $\lambda = 569.9 \text{ nm}$ در اندازه گیری می شد.

نتیجه ها و بحث

شناسایی نانوذره های TiO_2

الگوهای XRD نشان می دهد که نانوذره های TiO_2 کلسینه شده در ۳۰۰ درجه بی شکل بوده و هیچ فاز بلوری ظاهر نشده است. با افزایش دما به ۴۰۰ درجه فازهای آناتاز و روتیل به تدریج پدیدار می شوند. همچنان که دمای کلسیناسیون بالا می رود مقدارهای دو فاز افزایش یافته و در دمای ۵۰۰ درجه بهترین نسبت فازی آناتاز/روتیل دیده می شود (شکل ۱). اندازه بلورهای TiO_2 با استفاده از معادله شر [۴] تعیین شد که نتیجه ها در جدول ۱ ارایه شده است. آشکار است که با افزایش دمای کلسیناسیون به ۷۰۰ درجه، اندازه بلورهای TiO_2 بر اساس معادله شر از ۲۱۰۴ به ۱۲۲۸ نانومتر افزایش می یابد.

فوتوکاتالیست های اصلاح شده با یون های فلزی

افزوده شدن یون های فلزی واسطه به نیمه رسانای TiO_2 باعث کند شدن بازترکیب الکترون - حفره با به دام انداختن حفره ها شده و بازده فعالیت فرایند فوتوکاتالیستی را تحت تأثیر قرار می دهد [۳-۷]. تأثیر مقدار یون فلزی دویه شده برای فلزهای


(۱) X-ray Diffraction

(۲) Diffraction Reflectance Spectroscopy

(۳) Scanning Electron Microscopy

جدول ۲- میانگین اندازه ذرهای فوتوکاتالیست‌های تهیه شده.

کاتالیست	اندازه ذرهای (nm)
TiO ₂	۴۶/۲
۰/۵٪ Pt/TiO ₂	۳۷/۵
۱/۵٪ Pd/TiO ₂	۲۲/۶
۱/۰٪ Ni/TiO ₂	۲۴/۱

شکل ۲- بازده فرایند فوتوکاتالیستی با فوتوکاتالیست. الف: Pt/TiO₂ کلسینه شده در ۵۰۰ درجه سلسیوس. ب: Pd/TiO₂. ج: Ni/TiO₂.

بالا نسبت داد. همچنین تغییرهای مربوط به مساحت سطح کاتالیست‌های اصلاح شده با فلزهای واسطه نیز قابل دیدن می‌باشد (جدول ۴).

طیف FT-IR TiO₂ خالص و فوتوکاتالیست‌های اصلاح شده با فلزهای واسطه در شکل ۵ نشان داده شده است. پیک در $400-700\text{ cm}^{-1}$ دیده شده در تمام نمونه‌ها (که با افزایش فلزهای واسطه به طول موج‌های بلندتر جایه جا می‌شود) به ارتعاش کششی

و میانگین اندازه ذرهای بر روی سطح را نشان می‌دهد. میانگین اندازه ذرهای برای نمونه‌های اصلاح شده با Pt, Pd, Ni بین ۲۰ تا ۴۵ نانومتر است که با نتیجه‌های XRD همخوانی دارد. تصویرهای گوناگون همچنان که پیداست حکایت از همگن بودن سطح دارد. مساحت سطح BET فوتوکاتالیست‌های گوناگون در جدول ۳ ارایه شده است. آشکار است که با افزایش دما مساحت سطح کاهش می‌یابد که می‌توان این مشاهده را به اثر سیترینگ^(۱) در دماهای

(۱) Sintering

پیوند Ti-O نسبت داده می‌شود. همچنین یک جابه‌جایی به قرمز در انرژی نوار با دوپه شدن فلزهای چشمگیر می‌باشد. این جذب به انتقال بار $O^{2-} \rightarrow Ti^{4+}$ که متناسب با برانگیزش الکترونی از نوار والانس به نوار هدایت می‌باشد، نسبت داده می‌شود. همچنین پیک‌های در ناحیه بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۵۰ nm به ارتعاش‌های خمی Ti-O-Ti نسبت داده می‌شود. در مورد Pt/TiO_2 میزان جابه‌جایی به قرمز بیشتر از سایر ناخالصی‌ها به درون ساختار TiO_2 نفوذ کرده است. پلاatin بیشتر از FT-IR فتوکاتالیست‌های اصلاح شده با فلزها هیچ نواری را که به پیوند فلزهای واسطه با پایه باشد، نشان ندادند که با نتیجه‌های XRD همخوانی دارد.


انرژی گپ نوار فتوکاتالیست‌های سنتز شده با استفاده از فناوری DRS معین شد [۳۳]. طیف‌ها در دمای اتاق و در بازه‌ی طول موج ۳۵۰-۸۰۰ nm ثبت شد. انرژی گپ نوار مطابق معادله ۱ محاسبه می‌شود:

$$E_g = hc/\lambda \quad (1)$$




که در آن E_g و λ به ترتیب انرژی گپ نوار (eV)، ثابت پلانک، سرعت نور (m/s) و طول موج (nm) می‌باشند. نتیجه‌های DRS به روشنی تأثیر حضور فلزهای واسطه را بر روی UV توسط TiO_2 انرژی گپ نوار نشان می‌دهند. جذب نور UV در ناحیه ۳۷۲ nm طیف DRS ظاهر شد که این ناحیه جذبی همچنان که گفته شد به انتقال بار $O^{2-} \rightarrow Ti^{4+}$ نسبت داده می‌شود. جابه‌جایی‌های قابل دیدن لب نوار به ناحیه مرئی برای نمونه‌های اصلاح شده با فلزهای واسطه آشکارسازی شد (جدول ۵ و شکل ۶). بنابراین نتیجه‌ها به روشنی تأثیر حضور مقدار ناچیز فلز دوبه شده در ساختار TiO_2 را نشان می‌دهد. بدین ترتیب که هنگامی که مقداری یون فلزی در داخل شبکه TiO_2 قرار می‌گیرد نوارهای جدیدی که ناشی از حضور آن ناخالصی می‌باشد بین نوار والانس و نوار هدایت نیمه‌رسانا ایجاد می‌شود که در نتیجه آن انرژی گپ نوار تغییر کرده و لبه جذب به سمت نواحی مرئی جابه‌جا می‌شود.

سینتیک و مکانیسم فرایند تخریب نوری

طیف جذبی مربوط به تخریب فتوکاتالیستی AB92 در زمان‌های مختلف در شکل ۷ نشان داده شده است. بازدهی تخریب از معادله ۲ محاسبه می‌شود:



شکل ۳- الگوهای XRD فتوکاتالیست‌های تهیه شده.




شکل ۴- تصویرهای SEM فتوکاتالیست‌های اصلاح شده با (الف: Pt، ج: Ni) و (ج: Pd).

جدول ۳ - مساحت سطح BET نانو ذرهای TiO_2 کلسینه شده در دماهای گوناگون.


دما (°C)	مساحت سطح (m^2/g)	حجم حفره کل (cm^3/g)
۵۰۰	۶۴/۳	۰/۱۳
۴۵۰	۶۷/۲	۰/۱۳
۴۰۰	۷۵/۶	۰/۱۲

جدول ۴ - مساحت سطح BET نمونه فتوکاتالیست‌های اصلاح شده با فلزات واسطه

کاتالیست	میانگین قطر حفره (nm)	مساحت سطح (m^2/g)	حجم حفره کل (cm^3/g)
TiO_2	۱۰/۲	۳۹/۰	۰/۹۰
۰/۵%Pt	۸۰/۱۴	۴۴/۸	۰/۱۶
۱/۵%Pd	۹۴/۷	۶۴/۴	۰/۱۳
۱/۰%Ni	۸۴/۹	۴۰/۵	۰/۰۸



شکل ۶ - طیف DRS فتوکاتالیست‌های تهیه شده.



شکل ۵ - طیف FTIR نمونه‌های سنتز شده.

که در آن α ، C ، t و K به ترتیب سرعت اکسایش، غلظت واکنشگر (mg/L)، زمان تابش (min)، ثابت سرعت واکنش (min^{-1}) و ضریب جذب واکنشگر (L/mg) می‌باشند. در غلظت اولیه ناچیز رنگ، معادله (۳) به معادله شبیه مرتبه اول تقلیل می‌یابد (معادله (۴)) [۷].

$$\ln\left(\frac{C}{C_0}\right) = kKt = k_{app}t \quad (4)$$

شکل ۸ رفتار خطی مربوط به مقدارهای محاسبه شده از معادله (۴) را برای کاتالیست اصلاح شده با پالادیم نشان می‌دهد


$$X = \frac{C - C_0}{C_0} \times 100 \quad (2)$$

که در آن X بازدهی تخریب، C_0 ، غلظت اولیه رنگ و C غلظت رنگ بعد از تخریب می‌باشد. فرایند تخریب رنگ یاد شده از سینتیک مرتبه اول پیروی می‌کند [۵]. همچنین مطالعه‌های پیشین نشان می‌دهد سرعت تخریب فتوکاتالیستی رنگ‌های نساجی در دستگاه‌های اکسایشی ناهمگن با تابش نور UV از مدل سینتیکی لانگمویر - هینشلوود (معادله (۳)) پیروی می‌کند [۶].


$$r = \frac{dC}{dt} = \frac{kKC}{1 + KC} \quad (3)$$

جدول ۵ - نتیجه‌های آنالیز DRS فتوکاتالیست‌های تهیه شده.

	TiO ₂	Ni/TiO ₂	Pd/TiO ₂	Pt/TiO ₂
nm)(λ)	۳۷۲	۳۸۷	۴۰۳	۵۵۸
E _g (ev)	۲/۳	۲/۲	۲/۳	۲/۲



شکل ۸ - منحنی ثابت سرعت فرایند فتوکاتالیستی بر روی کاتالیست اصلاح شده ۱٪ پالادیم.






شکل ۷ - طیف جذبی رنگ AB92 بعد از ۱۰۰ دقیقه تخریب (غلظت رنگ: ۲۰ ppm، غلظت فتوکاتالیست: pH=۷، ۲۰ ppm دمای اتاق).

pH اثر
تعییر اسیدیته محیط باعث تعییر در بار سطحی فتوکاتالیست‌ها شده و میزان جذب سطحی مولکول‌های رنگ بر روی سطح TiO₂ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بار نقطه صفر (ZPC) TiO₂ برابر ۶,۸ pH است. بنابراین مطابق معادله‌های زیر بار سطحی TiO₂ در pH های کمتر از این مقدار مثبت و در pH های بزرگ‌تر از این مقدار منفی می‌باشد.



مولکول‌های رنگ آزو با حل شدن در آب به بارهای منفی یونیزه می‌شوند. به منظور مطالعه اثر pH، فرایند تخریب فتوکاتالیستی در بازه‌های ۲< pH <۷ و ۶< pH <۷ انجام شد. سپس بازده فتوکاتالیستی و ثابت سرعت واکنش برای هر کدام محاسبه و نتیجه‌ها به ترتیب در شکل ۹ و جدول ۶ ارایه شده‌اند. نتیجه‌ها نشان دادند که فعالیت فتوکاتالیستی در محیط خنثی


که مقدار $R^2 = 0.994$ تأییدی بر شبه مرتبه اول بودن واکنش بوده و اینکه ثابت سرعت ظاهری واکنش را می‌توان از روی شبیه محاسبه نمود. بر اساس نتیجه‌های به دست آمده، مکانیسم زیر برای تخریب رنگ بر روی TiO₂ پیشنهاد شده است [۳، ۸].




(۱) Zero Point Charge

جدول ۶- مقایسه ثابت سرعت تخریب در شرایط اسیدی و بازی.

k (min^{-1})	pH	کاتالیست
1.78×10^{-1}	۲-۳	Ni/TiO ₂ ۱٪
8.9×10^{-2}	۶-۷	
2.85×10^{-1}	۲-۳	Pd/TiO ₂ ۱.۵٪
1.5×10^{-1}	۶-۷	
4.86×10^{-1}	۲-۳	% Pt/TiO ₂ ۰.۵٪
1.52×10^{-1}	۶-۷	



شکل ۱۰- تأثیر حضور فلزهای واسطه بر روی میزان بازدهی تخریب (غلظت رنگ: ۲۰ ppm، غلظت فوتوکاتالیست: ۲۰ ppm، pH=۷، دمای اتاق).



شکل ۹- بازده فرایند تخریب بر روی کاتالیست های انتخابی در شرایط اسیدی (غلظت رنگ: ۲۰ ppm، غلظت فوتوکاتالیست: ۲۰ ppm، دمای اتاق).




حفره ها می توانند به سطح TiO₂ انتقال یافته و از طریق واکنش با OH⁻ تولید OH[.] کنند. با قرار گرفتن یون های فلزهای واسطه درون ساختار TiO₂، سطوح مربوط به ناخالصی بین لایه والانس و لایه هدایت TiO₂ ایجاد می شود که توانایی به دام انداختن شماری از حفره های ایجاد شده ناشی از جذب فوتون را داشته و بدین ترتیب بازترکیب الکترون - حفره را کاهش می دهد. کاهش بازترکیب الکترون - حفره منجر به افزایش بازده فوتوکاتالیستی می شود.


بیشتر از محیط اسیدی می باشد. همچنین در حضور تنها نور UV میزان تخریب کمتر از ۸ درصد دیده شد.

بورسی اثر مکانیسمی حضور فلز واسطه بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی TiO₂

تأثیر حضور فلزهای واسطه بر روی بازده فرایند فوتوکاتالیستی و ثابت سرعت واکنش در شکل های ۱۰ و ۱۱ نشان داده شده است. نتیجه ها به روشنی نشان می دهد فوتوکاتالیست های اصلاح شده با ناخالصی های فلزهای واسطه فعالیت بهتری نسبت به TiO₂ خالص دارند. فلزهای واسطه می توانند با تحت تأثیر قرار دادن ویژگی هایی از جمله میزان انرژی گپ و بازترکیب الکترون - حفره، بازده فرایند را تغییر دهند. این ناخالصی ها از طریق به دام انداختن حفره های ایجاد شده در جریان جذب تابش از بازترکیب الکترون - حفره کاسته و بدین ترتیب مطابق معادله های زیر موجب افزایش بازدهی می شوند [۴].



شکل ۱۲- بررسی مقدارهای COD محلول‌های رنگ (غلظت رنگ: ۲۵ ppm، pH=۷-۳، ۶۰ ppm، دمای اتاق)



شکل ۱۱- تأثیر حضور فلزهای واسطه بر روی ثابت سرعت تخریب (غلظت رنگ: ۲۰ ppm، pH=۷، ۲۰ ppm، غلظت فتوکاتالیست: ۰.۵% (دماهی اتاق))

از جمله DRS، BET، XRD، SEM و FT-IR شناسایی شدند. فعالیت آن‌ها با تخریب رنگ آزو AB92 مورد ارزیابی قرار گرفت. تأثیر پارامترهای غلظت کاتالیست، pH، میزان فلز دوپه شده و دمای کلسیناسیون بر روی میزان بازدهی فرایند بررسی و مقایسه شد. نتیجه‌ها نشان داد بازده فتوکاتالیستی در محیط اسیدی بیشتر است. همچنین بهترین دمای کلسیناسیون بیشترین میزان مصرف اکسیژن مربوط به زمان استفاده از کاتالیست دارای Pt می‌باشد.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۱/۲۴

مقدارهای COD^(۱) محلول‌های رنگ بعد از فرایند تخریب فتوکاتالیستی اندازه‌گیری شد و نتیجه‌ها در شکل ۱۲ ارایه شده است. نتیجه‌ها نشان داد محلول‌های دارای کاتالیست اصلاح شده با Pt بیشترین مقدار اکسیژن را مصرف می‌کنند. بنابراین، بهترین نوع تخریب فتوکاتالیستی به دست می‌آید که این با نتیجه‌های FT-IR و XRD همخوانی دارد.

نتیجه‌گیری

فوتوکاتالیست‌های اصلاح شده با یون‌های فلزهای واسطه، Pt و Ni به روش سل-ژل سنتز شدند. ترکیب‌های در دماهای گوناگون کلسینه شدند و به روش‌های متفاوت فیزیکی - شیمیابی

مراجع

- [1] Bank W., “Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998: Toward Cleaner Production”, World Bank Publications, New York, (1999).
- [2] Di Paola, A., García-López E., Ikeda S., Marcí G., Ohtani B., Palmisano L., Photocatalytic Degradation of Organic Compounds in Aqueous Systems by Transition Metal Doped Polycrystalline TiO₂, *Catalysis Today*, **75**: 87-93 (2002).
- [3] Ghasemi S., Rahimnejad S., Rahman Setayesh S., Hosseini M., Golami M.R., Kinetics Investigation of the Photocatalytic Degradation of Acid Blue 92 in Aqueous Solution Using Nanocrystalline TiO₂ Prepared in an Ionic Liquid, *progress in reaction kinetics and mechanism*, **34**: 55-76 (2009).

(۱) Chemical Oxygen Demand

- [4] Ghasemi S., Rahimnejad S., Rahman Setayesh S., Rohani S., Golami M.R., Transition Metal Ions Effect on the Properties and Photo Catalytic Activity of Nanocrystalline TiO₂ Prepared in an Ionic Liquid, *Journal of Hazardous Materials*, **172**: 1573-1578 (2009).
- [5] Tayade R.J., Kulkarni R.G., Jasro R.V., Transition Metal Ion Impregnated Mesoporous TiO₂ for Photocatalytic Degradation of Organic Contaminants in Water, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, **45**: 5231-5238 (2006).
- [6] Arami M., Yousefi Limaee N., Mahmoodi N.M., Salman Tabrizi N., Equilibrium and Kinetics Studies for the Adsorption of Direct and Acid Dyes from Aqueous Solution by Soy Meal Hull, *Journal of Hazardous Materials* **135**: 171-179 (2006).
- [7] Gautam S., Kamble S.P., Sawant S.B., Pangarkar V.G., Photo Catalytic Degradation of 4-Nitroaniline Using Solar and Artificial UV Radiation, *Chemical Engineering Journal*, **110**: 129-137 (2005).
- [8] Streetman B.G., Banerjee S., "Solid State Electronic Devises", 4th ed., Pearson Prentice Hall, Englewood, (1995).
- [9] Linsebigler A.L., Lu G., Yates J.T., Photocatalysis on TiO₂ Surfaces: Principles, Mechanisms and Selected Results, *Chemical Reviews*, **95**: 735-758 (1995).
- [10] Kaneko M., Okura I., "Photo Catalysis, Science and Technology", Springer, Germany, (2002).
- [11] Hagfeldt A., Graetzel M., Light-Induced Redox Reaction in Nanocrystalline Systems, *Chemical Reviews*, **95**: 49-68 (1995).
- [12] Kamat P.V., Photochemistry on Nonreactive and Reactive (Semiconductor) Surfaces, *Chemical Reviews*, **93**: 267-300 (1993).
- [13] Serpone N., Pelizzetti E., "Photocatalysis: Fundamentals and Application", John Wiley & Sons, New York, (1989).
- [14] Ling W., "New Synthetic Routes to Nanostructured Photocatalysts with High Activity", Ph.D. Thesis, The Chinese University of Hong Kong, (2005).
- [15] Mills A., Le Hunts S., An Overview of Semiconductor Photocatalysis, *Journal of Photochemistry and photobiology A: Chemistry*, **108**: 1-35 (1997).
- [16] Fox M.A., Dulay M.T., Heterogeneous Photocatalysis, *Chemical Reviews*, **93**: 341-357 (1993).
- [17] Linsebigler A.L., Lu G., Yates J.T., Photocatalysis on TiO₂ Surfaces: Principles, Mechanisms, and Selected Results, *Chemical Reviews*, **95**: 735-758 (1995).
- [18] Fujishima A., Hashimoto K., Watanabe T., "TiO₂ Photocatalysis: Fundamentals and Application", Bkc, Tokyo, (1999).
- [19] Nalwa H.S., "Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices", Academic Press, USA, (2001).
- [20] Ching W.Y., Theoretical Studies of the Electronic Properties of Ceramic Materials, *Journal of the American Ceramic Society*, **73**: 3135-3160 (1990).

- [21] Ahmed M.S., Attia Y.A., Aerogel Materials for Photocatalytic Detoxification of Cyanide Wastes in Water, *Journal of Non-Crystalline Solids*, **186**: 402-407 (1995).
- [22] Balasubramanian G., Dionysiou D.D., Suidan M.T., “Dekker Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology”, Vol. 6, Marcel Dekker Inc., New York, (2004).
- [۲۳] زمان‌خان، حسام؛ آیتی، بیتا؛ گنجی‌دوسن، حسین؛ تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانوذرات روی اکسید ثبیت شده بر پستر بتنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (۴ و ۳) ۹۶: ۳۱ تا ۱۹ (۱۳۹۱).
- [۲۴] آقائی، مهران؛ خضری، بهروز؛ زارع، کریم؛ آقائی، حسین؛ مطالعه سینتیکی احیای فتوکاتالیستی CO_2 با H_2O با استفاده از کاتالیست TiO_2 . نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (۳۰) ۹۴: ۸۹ تا ۹۴ (۱۳۹۰).
- [25] Hagen J., “Industrial Catalysis: A Practical Approach”, Second Edition, John Wiley & Sons, Germany, (2006).
- [26] Zhengfei S., "Novel Sol-Gel Nanoporous Materials, Nanocomposites and Their Applications in Bioscience", Ph.D. Thesis, Drexel University, USA, (2005).
- [27] Alves de Lima R.O., Bazo, A.P., Fávero Salvadori, D.M., Rech C.M., de Palma Oliveira D., de Aragao Umbuzeiro G., Mutagenic and Carcinogenic Potential of a Textile Azo Dye Processing Plant Effluent That Impacts a Drinking Water Source, *Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis*, **626**: 53-60 (2007).
- [28] Komstantinou I.K., Albanis T.A., TiO_2 - Assistaed Photocatalytic Degradation of Azo Dyes Aqueous Solution: Kinetic and Mechanistic Investigations, A Review, *Applied Catalysis B: Environmental*, **49**: 1-14 (2004).
- [29] Ishibai Y., Sato J., Nishikawa T., Miyagishi S., Synthesis of Visible Light Active TiO_2 Photocatalyst with Pt- Modification: Role of TiO_2 Substrate for High Photocatalytic Active, *Applied Catalysis B: Environmental*, **79**: 117-121 (2008).
- [30] Kwon J.M., Kim Y.H., Song B.K., Yeom S.H., Kim B.S., Im J.B., Novel Immobilization of Titanium Dioxide (TiO_2) on the Fluidizing Carrier and its Application to the Degradation of Azo-Dye, *Journal of Hazardous Materials*, **134**: 230-236 (2006).
- [31] Koelsch M., Cassaignon S., Guillemoles J.F., Olivet J.P., Comparison of Optical and Electrochemical Properties of Anatase and Brookite TiO_2 Synthesized by the Sol-Gel Method, *Thin soild Film*, **403-404**: 312-319 (2002).
- [32] Bizani E., Fytianos K., Poulios I., Tsiridis V., Photocatalytic Decolorization and Degradation of Dye Solutions and Waste Waters in the Presence of Titanium Dioxide, *Journal of Hazardous Materials*, **136**: 85-94 (2006).
- [33] Tanaka K., Pedermole K., Hisanaga T., Photocatalytic Degradation of Commercial Azo Dyes, *Water Research*, **34**: 327-333 (2000).